

WESER-MIX JL

Mortier pour joints

Pour la réalisation des joints des produits Weser

Mortar for joints

For jointing of Weser products

Mortero para juntas

Para la realización de juntas de los productos Weser

Mortel voor voegen

Voor het voegen van de Weser-producten

Fugenmörtel

Zum Verfugen der Weserartikel



WESER S.A.

F 37130 Mazières-de-Touraine

25 kg

Composition

Mélange prêt à mouiller, de ciment, de charges siliceuses et d'adjuvants

Préparation du produit

Bien mélanger dans un récipient propre 5,5 à 6,5 l d'eau par sac de 25 kg, pour obtenir une pâte ferme sans grumeaux.
Le temps d'utilisation est d'environ 2 heures.

Mise en oeuvre

Ne pas utiliser en période de gel.
Dépoussiérer les produits.
En cas de projection, rincer immédiatement à l'eau claire.
Protéger l'ouvrage pendant 48 heures.

Conservation

12 mois à l'abri de l'humidité.
La date de fabrication est imprimée sur le sac.

GB Composition

Ready-to-mix preparation of cement, silica fillers and additives

Preparation of the product

Mix thoroughly in a clean container 5.5 to 6.5 l of water per 25 kg bag, to obtain a firm, smooth mixture.
The mixture stays usable for about 2 hours.

Recommendations for use

Do not use in frosty weather.
Remove all dust from the products.
Remove any excess mortar or spillage by rinsing immediately with fresh water.
Keep out of rain during 48 hours.

Storage life

12 months if kept in a dry place.

NL Samenstelling

Bereiding klaar om bevochtigd te worden met cement, siliciumladingen en toeslag.

Vorbereitung van het product

Goed mengen in een zuivere bak : 5,5-6,5 l water voor een emmer van 25 kg om een stevige specie te verkrijgen, zonder klonters.
De gebruiksduur bedraagt ongeveer 2 uren.

Aanwending

Niet gebruiken als het vriest.
De producten ontstopen.
In geval van projecties, onmiddellijk afspoelen met water.

Bewaring

12 maanden, beschut tegen vochtigheid.

E Composición

Mezcla para añadir agua, con cemento, base silicea y aditivos.

Preparación de producto

Mezclar bien en un recipiente limpio de 5,5 a 6,5 l. de agua por saco de 25 kg, para obtener una masa homogénea exenta de grumos.
El tiempo de utilización es de aproximadamente 2 horas.

Colocación en obra

No utilizar con heladas.
Limpiar los productos a utilizar.
En caso de salpicaduras limpiar inmediatamente con agua limpia.
Proteger la obra durante 48 horas.

Conservación

12 meses protegido de la humedad

D Zusammensetzung

Nasszumachende Mischung von Zement, von Kieselstoffen und Zusatzstoffen.

Vorbereitung des Mörtels

In einem sauberen Behälter 5,5 bis 6,5 Liter Wasser pro Eimer von 25 kg mischen, um eine feste Mischung ohne Klümpchen zu erhalten. Die Nutzungszeit ist ca 2 Stunden.

Anwendung

Nicht bei Frost anwenden.
Die Oberfläche säubern.
Die Spritzstellen sofort mit klarem Wasser abspülen.
Den bearbeiteten Baukörper während 48 Stunden abdecken.

Aufbewahrungsdauer

12 Monate lang vor Feuchtigkeit geschützt.